

Brick Fix (A+B)

چسب مخصوص آجر نما

تعریف: محصولی است دو جزئی شامل یک جزء مایع که در ترکیب باهم چسبی با قدرت چسبندگی بسیار بالا برای نصب آجر نما و سنگ آنتیک به وجود می آید.
جزء A ترکیبی از مواد سیمانی و ماسه سیلیسی به همراه افزودنی های پلیمری و مسلح شده با الیاف سلولوزی می باشد و جزء B مایعی است که از ترکیب افزودنی های پلیمری انعطاف پذیر بدست می آید.

موارد مصرف:

نصب آجر نما
نصب سنگ آنتیک در نما
نصب آجر نسوز
نصب انواع سنگ ها در سائز های کوچک

فواید:

چسبندگی بسیار عالی
انعطاف پذیری بالا
سهولت استفاده و کارایی بالا
مقاومت عالی در سیکل یخبندان
مقاومت در برابر نفوذ آب
مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی بالا
مقاوم در برابر سولفات ها
غیر سمی و خوردندگی ناپذیر

مشخصات فنی:

شکل ظاهری: جزء A پودر خاکستری
جزء B مایع سفید رنگ
بسته بندی: واحد های ۲۸ کیلویی جزء A = ۲۰ کیلوگرم جزء B = ۸ کیلوگرم
نسبت اختلاط: $A : B = 2/5 : 1$
زمان اجرا: ۴۵ تا ۶۰ دقیقه پس از اختلاط با توجه به دما
مدت نگهداری: ۹ ماه پس از تاریخ تولید
شرایط نگهداری: جزء A در جای خشک و خنک و دور از گرما و جزء B از یخزدگی محافظت شود و در مقابل تابش مستقیم خورشید قرار نگیرد.
میزان مصرف: ۳-۴ کیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت ۲-۳ میلیمتر
وزن مخصوص:

جزء A : ۱/۵۵ کیلوگرم بر لیتر
جزء B : ۱/۰۱ کیلوگرم بر لیتر
A+B : ۱/۰۶ کیلوگرم بر لیتر
حداکثر ضخامت : ۵ میلیمتر در هر لایه

نحوه اختلاط: جزء مایع در ظرف مناسبی ریخته شود و در حال هم زدن پودر را به آرامی به آن اضافه کنید. برای هم زدن از یک همزن الکتریکی با دور کم (حداکثر ۲۵۰ در دقیقه) می توان استفاده نمود. مخلوط را به مدت ۳ دقیقه هم بزنید.

در صورت نیاز به روانی بیشتر مقدار کمی آب به مخلوط اضافه شود.
به هیچ وجه به ملات در حال سفت شدن آب اضافه نشود.
سیمانکاری زیر کار باید تراز باشد و تا حد امکان صاف باشد تا از مصرف بیش از اندازه چسب جلوگیری گردد.

دستورات ایمنی: **پیش بینی های ایمنی:** در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشویید. در صورت تماس با چشم و یا با مخاط های تنفسی با آب گرم بشویید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
مسائل زیست محیطی: مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
مسمومیت: غیر سمی است.
حمل و نقل: بی خطر

Namikaran

